



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

Ürün Adı : **YÜZEY DÜZELTME HARCİ**

Tanım : Çimento esaslı , kimyasal katkıları, polimerler ve elyaf ile takviye edilerek üretilen, yüksek performansa sahip, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan , tek bileşenli, düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve sıva harcıdır.

Kullanım Alanları :

- İç ve dış cephelerin duvar ve tavanlarında
- Kenar ve köşe tamiratlarında
- Betonarme binalarda ve yapılarda gaz beton, brüt beton, prefabrik beton, briket tuğla vb. yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında
- Beton elemanlarının estetik olarak tamiratında
- Kırık prefabrik beton elemanlarının tamiratında
- Seramik ve fayansların döşenmesinden önce, düzgün bir alt yüzey elde edilmesinde
- Cephe file uygulamalarında
- Isı yalıtım sistemleri üzerinde düzgün bir bitiş sağlamak için sıva olarak kullanılır.

Özellikler :

- Polimer ve elyaf takviyelidir
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır
- Uygulama sırasında çatlama, büzüşme, sarkma ve çökme yapmaz
- Su buharı geçirgenliği yüksektir
- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- Yanmaz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Gri toz

Yoğunluk : 1,35-1,55 kg/lt

Çalışma Süresi : 30 dakika

Basınç Mukavemeti
(28 gün) : ≥ 30 N/mm²

Eğilme mukavemeti
(28 gün) : ≥ 6 N/mm²

Yapışma mukavemeti
(28 gün) : $\geq 1,5$ N/mm²

Eğilme dayanımı : ≥ 2 / mm²

• Bu değerler +23 +- 2 c sıcaklık ve %50 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Yüzey Hazırlama** :
- Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için, keski veya tesviye aletleri kullanarak yüzeyde oluşmuş gevşek ve hasarlı beton temizlenir
 - Tamir edilecek yüzeyler bütün yağlardan , kirlerden ve tozdan arındırılmalıdır
 - Uygulama yapılacak yüzey uygulamadan önce nemlendirilerek suya doyurulmalıdır.
- Uygulama** :
- 25 kg DELFİN YÜZEY DÜZELTME HARCİ 5,00-6,00 lt su ile topak kalmayacak şekilde en az 3-5 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır
 - Karışım 3-5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılır
 - DELFİN YÜZEY DÜZELTME HARCİ bir mala ile sürülerek yüzeye uygulanır ve mala ile istenilen kalınlıkta düzeltilir
 - Taze harca uygulama sırasında kesinlikle ilave su katılmamalıdır.
- Tüketim** : 2,0-3,0 kg/m²/mm
- Ambalaj** : 25 kg. (Kraft torba)
- Depolama** : Açılmamış orijinal ambalajında , kuru bir ortamda , direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde 12 ay depolanabilir.
- Güvenlik Önlemleri** :
- +5 C⁰ ile +35 C⁰ arasında kullanılmalıdır
 - Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir
 - Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır
 - Direkt güneş altında uygulamayınız
 - Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır
 - Uygulamadan önce yüzey ıslatılmalıdır
 - Uygulamadan sonra kullanılan aletler bol su ile yıkanmalıdır
 - Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr